

IKOPRO TINASCOAT

Description

Hydrocarboné prêt à l'emploi pour mise en œuvre à froid.

Utilisations principales

Réparations ou reprofilages provisoires de revêtements hydrocarbonés soumis à un trafic de faible ou moyenne importance, tels que routes, allées, parkings...

Mise en œuvre

Découper soigneusement à l'aide d'une disqueuse les pourtours de la zone détériorée de façon à obtenir des bords francs.

Nettoyer la surface à l'aide d'une brosse métallique. Eliminer eau et boue éventuelles.

Etaler **IKOpro Tinascoat** et compacter à l'aide d'un outil ou engin approprié.

La couche d'**IKOpro Tinascoat** ne peut dépasser 3 cm d'épaisseur après compactage.

Si la dégradation est plus profonde, la sous-couche sera réalisée à l'aide de gravillons calibre 0/22 compactés.

Sabler **IKOpro Tinascoat** lorsque la température est élevée.

Caractéristiques

Consommation (par cm d'épaisseur) (kg/m ²)	25
Nettoyage des outils	White spirit

Conditionnement

Poids indicatif du seau (kg)	25
Nombre de seaux par palette (unité)	40
Stockage (hermétiquement fermé, à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec) (mois)	6

Ce produit est mis en œuvre conformément aux dispositions des documents de référence en vigueur. *Ce document n'est qu'indicatif, IKO SAS se réserve le droit de modifier la composition et les modes d'utilisation des produits, en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques.*